

## بتونه اکریلیک SHAYA Putty 290

### نام محصول

بتونه اکریلیک SHAYA Putty 290

### شرح محصول

بتونه SHAYA Putty 290، بتونه‌ای پایه آب و ترکیبی ایده‌آل از پلیمر دیسپرژن اکریلیک، پیگمنت، فیلر و افزودنی‌های لازم جهت افزایش چسبندگی و پایداری می‌باشد. SHAYA Putty 290 با پرکردن ترک‌ها، لب‌پریدگی‌ها و دیگر ناهمواری‌ها، باعث کاهش مقدار رنگ مصرفی و افزایش کیفیت سطح رنگ‌آمیزی شده، می‌شود. این محصول پایداری بالایی دارد و باعث افزایش چسبندگی رنگ روی دیوار می‌شود.

### خصوصیات کلیدی

- مقاومت بالا در محیط‌های قلیایی و مناسب برای دیوارهای تازه ساخته شده
- ایجاد یک سطح حائل در مقابل نفوذ نمک‌ها و ایجاد شوره
- ایجاد سطحی صاف و صیقلی
- قابلیت سمباده خوری عالی
- افزایش چسبندگی رنگ روی دیوار و افزایش عمر فیلم رنگ
- اعمال آسان و بدون نیاز به مخلوط کردن با سایر مواد
- بدون بو
- قابلیت اعمال بر سطوح افقی، عمودی و شیب‌دار



### موارد استفاده‌ی پیشنهادی

- اعمال بر سطوح گچی، سیمانی، آجری، آریستی و چوبی (نئوپان و ...)
- پر کردن ترک‌ها و ناهمواری‌ها قبل از رنگ‌آمیزی
- ایجاد سطح زیر کار برای رنگ‌های اکریلیکی

### میزان مصرف

میزان مصرف وابسته به نوع زیر کار، میزان ناهمواری‌های آن و ضخامت لایه‌ی بتونه‌ی اعمالی، می‌باشد. در شرایط کار کردی معمولی، میزان پوشش در حدود ۲ تا ۴ متر مربع برای هر کیلوگرم بتونه، می‌باشد.

### تمیز کردن

ابزارها تا پیش از خشک شدن بتونه اکریلیک، با آب شست و شو شوند.

## بتونه اکریلیک SHAYA Putty 290

### محدودیت‌ها

استفاده از این محصول برای کاربردهای زیر پیشنهاد نمی‌شود:

- استفاده در زیر آب و مکانهایی که در تماس مداوم با آب هستند
- اعمال بر سطوح مرطوب
- اعمال در اتصالاتی که همراه با جابه‌جایی می‌باشند

### نوع بسته بندی

- ظرف‌های ۵، ۱۰، ۲۵، ۴۰ کیلوگرمی

### شرایط نگهداری

دور از یخبندان، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. مدت نگهداری ۱۲ ماه در بسته‌بندی اولیه می‌باشد.

### مشخصات فنی

رنگ	سفید
حالت فیزیکی	خمیری شکل
مواد جامد	$85 \pm 1$
pH	۸-۹
قابلیت انحلال	در آب تا قبل از خشک شدن
وزن مخصوص	$1.16 \pm 0.02 \text{ gr/cm}^3$
زمان خشک شدن سطحی	۳۰ دقیقه در دمای ۳۰ °C
زمان خشک شدن کامل	۴ تا ۶ ساعت

### روش مصرف

سطح زیر کار باید عاری از هر گونه چربی، گرد و غبار و لایه‌های پوسته شده‌ی رنگ، باشد. هنگام اعمال بتونه اکریلیک، دمای محیط باید بین ۱۰°C تا ۳۰°C باشد.

سطوح تازه گچ کاری شده باید به صورت کامل خشک شده باشند. برای چسبندگی بیشتر یک لایه پرایمر اکریلیک SHAYA اعمال شود.

شکاف موجود را به کمک کاردک و مال به بتونه اکریلیک پر کنید. پس از گذشت ۲ ساعت از اجزای لایه اول، سطح سنباده زده شود (مش ۲۰۰) و لایه‌ی دیگری از بتونه اعمال شود. با خشک شدن کامل لایه دوم، مجدداً سطح سنباده زده شود (مش ۴۰۰). در دمای پایین‌تر از ۱۰°C رنگ آمیزی صورت نپذیرد.

برای جلوگیری از ترک خوردگی در شکاف‌ها و سوراخ‌های عمیق و همچنین اتصالات دارای جابه‌جایی از خمیر درزگیر SHAYA استفاده کنید.